


| Anwendungsbereich | Fachgebiet | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|
| | A Böden einschli- Bodenver- besserungen | B Blumen und blumenhaltige Bindemittel | C Fugenfüllstoffe | D Gesteinskörnungen | F Oberflächenbe- handlungen, Dünn- Asphalt-Deckschich- ten in Kaltbauweise | G Asphalt | H Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus Beton, Bodenver- festigungen | I Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel und für den Erdbau | K Gekunststoffe im Erdbau und im Betondeckenbau |
| ZTV E-StB | ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB | ZTV Fug-StB | ZTV SoB-StB, ZTV Pflaster-StB, ZTV Beton-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB, ZTV BEB-StB | ZTV BEA-StB | ZTV Asphalt-StB, ZTV BEA-StB | ZTV Beton-StB, ZTV E-StB | ZTV SoB-StB, ZTV E-StB | ZTV E-StB | ZTV E-StB, ZTV Beton-StB |
| Prüfungstyp | | | D0 | | | | | | |
| 0 Baustoffeigenschaften- prüfungen | | | | | | | | | |
| 1 Eignungs- prüfungen | A1 | | C1 | | | | H1 | I1 | |
| 2 Fremdüberwachungs- prüfungen | | B2 | C2 | | F2 | | | I2 | |
| 3 Kontroll- prüfungen | A3 | B3 | C3 | D3 | F3 | G3 | H3 | I3 | |
| 4 Schiedsunter- suchungen | A4 | B4 | C4 | D4 | F4 | G4 | H4 | I4 | |



IFTA
Ingenieurgesellschaft für
Technische Analytik mbH

IFTA GmbH · Lüscherhofstraße 71-73 · D-45356 Essen

Fa.
ABSE Stys GmbH
Im Velm 7
44339 Dortmund

Nach RAP Stra und § 25 LABfG
anerkanntes Prüfinstitut für
Bitumen · Gesteinskörnungen · Asphalt · Boden
RC-Baustoffe · Industrielle Nebenprodukte
Durch das DIBt notifizierte Ü-Z-Stelle
nach LaBO

bup Mitglied im Bundesverband unabhängiger
Institute für bautechnische Prüfungen e.V.
Gesellschafter der bupZert GmbH



Beratender Gesellschafter:
Prof. Dr.-Ing. Martin Radenberg

19.10.2016

UNTERSUCHUNGSBERICHT

Projekt Nr.: 1609012

Auftraggeber: Fa. ABSE Stys GmbH

Probenbezeichnung: RC-Material 0/45 mm **[Beton - RC]**

Auftrag: Vierteljährliche Fremdüberwachungsprüfung an RC-Material 0/45 mm gemäß den Technischen Lieferbedingungen Güteüberwachung von Baustoffen und Böden für Schichten ohne Bindemittel im Straßenoberbau (TL G SoB-StB), den Güte- und Prüfbestimmungen Recycling-Baustoffe RAL-RG 501/1, Klasse I (ungebundene Tragschichten) und dem Gemeinsamen Runderlass MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001.

Anlagenstandort: Im Karrenberg, Dortmund

Probeneingang 05.09.2016

Hinweis: Dieser Untersuchungsbericht besteht aus 7 Seiten. Er darf ohne schriftliche Genehmigung der IFTA GmbH nicht auszugswise vervielfältigt werden. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände. Rückstellproben werden - wenn nicht anders vereinbart - 4 Wochen nach Abschluss der Untersuchungen verworfen.

- Anschrift: Lüscherhofstr. 71-73, D-45356 Essen • Telefon: 0201 83621-0 • Telefax: 0201 83621-10 • E-Mail: mail@ifta-gmbh.de • Internet: www.ifta-gmbh.de
- Geschäftsführender Gesellschafter und stellvertretender Prüfstellenleiter: Heinz-Peter Louis
- Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Björn Buscham
- Prokurist, stellvertretender Prüfstellenleiter: Dipl.-Ing. Sebastian Louis
- Prokurist, Leiter Ü-Z-Stelle: Dipl.-Chem.-Ing. Peter Jansen
- Bankverbindungen:
National-Bank AG IBAN: DE38 3602 0030 0000 1408 80 BIC: NBAGDE3E
Sparkasse Essen IBAN: DE50 3605 0105 0001 8097 89 BIC: SPESDE3EXXX
- Amtsgericht Essen HRB 7602



Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 05.09.2016 durch einen Laboranten der IFTA GmbH vom Vorratshaufwerk an der o. g. Aufbereitungsanlage, welches zum Zeitpunkt der Probenahme ca. 2.500 Tonnen umfasste.

Entnommen wurde eine repräsentative Sammelprobe von ca. 60 kg des betreffenden RC-Materials; zusätzlich wurden für die Laboruntersuchungen jeweils ca. 15 kg Splitt 8/16 und Schotter 35/45 mm vor Ort ausgesiebt.

Untersuchungsergebnisse

Die Untersuchungsergebnisse sind nachfolgend aufgeführt.

Stoffliche Zusammensetzung der Körnungen > 4 mm [TL Gestein, Anhang B]

| Stoffgruppe | Anteil [M.-%] | Grenzwert [M.-%] |
|---|---------------|------------------|
| Festgestein | 5,5 | --- |
| Kies | 2,3 | --- |
| Beton und andere hydraulisch gebundene Stoffe | 90,6 | --- |
| Schlacke | 0,1 | --- |
| Asphaltgranulat | 0,5 | ≤ 30 |
| Klinker, Ziegel und Steinzeug | 0,9 | ≤ 30 |
| Kalksandstein, Putze und ähnliche Stoffe | --- | ≤ 5 |
| Mineralische Leicht- und Dämmbaustoffe wie Poren- und Bimsbeton | 0,1 | ≤ 1 |

Fremdstoffe wie Holz, Gummi, Kunststoffe und Textilien liegen in der Probe nur in unbedenklichen Anteilen von < 0,2 M.-% vor.

Korngrößenverteilung [DIN EN 933-1]

Siehe tabellarische und graphische Darstellung in Anlage 1. Wie hieraus zu ersehen ist, verläuft die Sieblinie innerhalb des nach TL SoB-StB 04 für Schottertragschichten 0/45 mm vorgegebenen Bereiches.

Bruchflächigkeit [DIN EN 933-5]

Die Körnungen > 4 mm enthalten 0,2 M.-% vollständig gerundete Körner. Laut TL Gestein sind im Schottertragschichtmaterial bis zu 3 M.-% an vollständig gerundetem Korn (Kategorie C_{90/3}) zulässig.

Widerstand gegen Frost-Tau-Beanspruchung [DIN EN 1367-1]

Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich

Raubbeständigkeit [DIN EN 1367-3]

| Prüfkörnung [mm] | Absplitterungen im Kochversuch [M.-%] | | Differenzschlagzertrümmerungswert [M.-%] | |
|------------------|---------------------------------------|-----------|---|-----------|
| | Ergebnis | Grenzwert | Ergebnis | Grenzwert |
| Schotter 35 - 45 | 0,5 | 1 | Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich | |
| Splitt 8 - 16 | 0,6 | 1 | | |



Trockenrohdichte [DIN EN 1097-6 Anhang A]

Die Trockenrohdichte des Korngemisches 0/45 mm beträgt 2,62 Mg/m³. Sie stellt einen Kennwert, kein Qualitätskriterium dar.

Kornformkennzahl [DIN EN 933-4]

Der Anteil an Körnern mit einem Verhältnis von Länge zu Dicke größer 3:1 beträgt in den Kornklassen über 4 mm 18,6 M.-%. Laut TL Gestein sind in Schottertragschichten bis zu 50 M.-% (Kategorie Sl_{50}) zulässig.

Reinheit und schädliche Bestandteile [DIN 52099]

Die Probe ist weitestgehend frei von Fremdstoffen. Organische Verunreinigungen waren mit dem Natronlaugeverfahren nicht nachweisbar.

Widerstand gegen Zertrümmerung [DIN 52115 T2; DIN EN 1097-2 Abs. 6]

Im Rahmen der vierteljährlichen Fremdüberwachungsprüfung nicht erforderlich.

Wasserwirtschaftliche Merkmale

Die Bestimmung der wasserwirtschaftlichen Merkmale erfolgte hinsichtlich der in den Tabellen 5a (Eluatanalysen) und 5b (Feststoffanalysen) des Gem. Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001 vorgegebenen Parameter.

Die Analysenergebnisse sind in der Anlage 2 aufgeführt und den Grenzwerten des vorgenannten Gemeinsamen Runderlasses für RCL I und RCL II gegenübergestellt.

Zusammenfassende Beurteilung


Der durch die untersuchte Probe - Körnungsgemisch 0/45 mm - repräsentierte RC-Baustoff entspricht den Technischen Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau (TL SoB-StB 04), den Gütebestimmungen, Klasse I nach RAL-RG 501/1 für ungebundene Frostschutz- und Schottertragschichten sowie den Anforderungen der Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau (TL Gestein-StB 04) Anhang A.

Das vorgenannte Material erfüllt hinsichtlich seiner wasserwirtschaftlichen Merkmale (siehe Ergebnistabelle in Anlage 2) die Anforderungen des Gemeinsamen Runderlasses MWMEV/MUNLV (NRW) vom 09.10.2001 an RCL-Material I. Die Verwendungsbedingungen für dieses Material sind im Gemeinsamen Runderlass MUNLV/MWMEV (NRW) in Anlage 1 (siehe Anlage 3 zu diesem Prüfzeugnis) geregelt.

Gegen eine Verwendung gemäß ZTV SoB-StB 04 des durch die Probe repräsentierten, aus aufbereiteten Altbaustoffen hergestellten Körnungsgemisches 0/45 mm in Frostschutz- und Schottertragschichten von Straßen der Belastungsklassen Bk 0,3 bis 100 bestehen - stets gleichbleibende Qualität vorausgesetzt - bei Berücksichtigung der Anlage 3 hinsichtlich aller geprüften Eigenschaften keine Bedenken.

IFTA GmbH




S. Louis


B. Buscham

| | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|
| Projekt Nr.: | 1609012 | Entnahmestelle: | Im Karrenberg, Dortmund |
| Probenbezeichnung: | Beton - RC 0/45 mm | Entnahmedatum: | 05.09.2016 |
| Lieferwerk: | ABSE Stys GmbH | Bemerkungen: | ----- |

Korngrößenverteilung [DIN EN 933-1]

| Korndurchmesser [mm] | Kornanteile | |
|----------------------|-------------|--------|
| | M.-% | Σ M.-% |
| 45 - 63 | 2,8 | 100,0 |
| 31,5 - 45 | 18,0 | 97,2 |
| 22,4 - 31,5 | 12,1 | 79,2 |
| 16 - 22,4 | 13,7 | 67,1 |
| 11,2 - 16 | 10,2 | 53,4 |
| 8 - 11,2 | 5,9 | 43,2 |
| 5,6 - 8 | 6,2 | 37,3 |
| 4 - 5,6 | 4,1 | 31,1 |
| 2 - 4 | 6,1 | 27,0 |
| 1 - 2 | 4,8 | 20,9 |
| 0,5 - 1 | 4,6 | 16,1 |
| 0,25 - 0,5 | 4,4 | 11,5 |
| 0,063 - 0,25 | 3,2 | 7,1 |
| < 0,063 | 3,9 | 3,9 |





Wasserwirtschaftliche Merkmale von RC - Material gemäß den Tabellen 5a u. 5b des Gemeinsamen RdErl. d. Ministeriums für Wirtschaft u. Mittelstand, Energie und Verkehr [VI A 3 - 32-40/45] und des Ministeriums für Umwelt u. Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz [IV - 3 - 953-26308] sowie [IV - 8- 1573-30052] vom 09.10.2001.

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Projekt Nr.: | 1609012 | Entnahmedatum: | 05.09.2016 |
| Probenbezeichnung: | Beton - RC 0/45 mm | | |
| Anlagenstandort: | Im Karrenberg, Dortmund | | |

| | Analysen - ergebnisse | Grenzwerte | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | | RCL I | RCL II |
| Eluatanalyse | | | |
| pH-Wert ¹⁾ | 11,5 | 7 - 12,5 | 7 - 12,5 |
| elektr. Leitfähigkeit | µS/cm 1.089 | 2.000 ²⁾ | 3.000 |
| Chlorid | mg/l 11,9 | 40 | 150 |
| Sulfat | mg/l 51,6 | 150 | 600 |
| PAK (EPA) | µg/l ----- | 5 ³⁾ | 4) |
| Phenolindex | µg/l < 5 | 50 | 100 |
| Blei | µg/l < 20 | 40 | 100 |
| Cadmium | µg/l < 1 | 5 | 5 |
| Chrom VI | µg/l < 30 | 30 | 50 |
| Kupfer | µg/l 11,9 | 100 | 200 |
| Nickel | µg/l 22,6 | 30 | 100 |
| Zink | µg/l < 100 | 200 | 400 |
| Feststoffanalyse | | | |
| EOX | mg/kg < 1 | 3 | 5 |
| PAK (EPA) | mg/kg 1,09 | 15 ⁵⁾ | 75 ⁶⁾ |

Erläuterungen:

- 1) kein Grenzwert
- 2) Überschreitung bis 100 mg/kg zulässig
- 3) nur einzuhalten, wenn Feststoffwert > 15 und < 20 mg/kg
- 4) zur Erfahrungssammlung zu bestimmen
- 5) Überschreitung bis 20 mg/kg zulässig, wenn Eluatwert < 5 µg/l
- 6) Überschreitung bis 100 mg/kg zulässig



| Recycling-Baustoff RCL I | | Verwertungsgebiete | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------|--|----------|--|----------|---|----------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|--|---|
| | | Ausserhalb wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete (Spalten 2-7) | | Innerhalb wasserwirtschaftlich bedeutender u. empfindlicher sowie hydrogeologisch sensibler Gebiete | | | | | | | | | | | |
| | | | | Porengrundwasserleiter und wenig durchlässige Kluftgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten | | gut durchlässige Kluftgrundwasserleiter einschliesslich Karstgrundwasserleiter ohne ausreichende Deckschichten | | 20 m breite Randstreifen an kleinen Gewässern; Hochwasser-Retentionsräume | | WSG III B HSG IV | | WSG III A HSG III | | Bereich zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
| STRASSEN NOBBEN BAU | lfd. Nr. | Einsatz | GW ≤ 1 | GW > 1 | GW ≤ 1 | GW > 1 | GW ≤ 1 | GW > 1 | GW ≤ 1 | GW > 1 | GW ≤ 1 | GW > 1 | GW ≤ 1 | GW > 1 | |
| | | | GW > 0,1 | GW > 1 | GW > 0,1 | GW > 1 | GW > 0,1 | GW > 1 | GW > 0,1 | GW > 1 | GW > 0,1 | GW > 1 | GW > 0,1 | GW > 1 | |
| | 1 | ToB unter wasserundurchlässiger Deckschicht (Asphalt, Beton, Pflaster mit abgedichteten Fugen) | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| | 2 | ToB unter teildurchlässiger Deckschicht (Pflaster, Platten) | + | + | H | + | H | + | + | - | H | - | - | - | |
| | 3 | ToB unter wasserdurchlässiger Deckschicht (Rasengittersteine, Deckschicht ohne Bindemittel) | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 4 | Tragschicht bitumengebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | 5 | Tragschicht hydraulisch gebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | |
| | 6 | Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| | 7 | Deckschicht ohne Bindemittel | K | K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 8 | Einsatz lfd. Nr. 1, 4, 5, 6 in Strassen mit Entwässerungsrinnen | + | + | + | + | + | + | + | + | D | D | D | D | |
| ERDBAU | 9 | Unterbau unter Asphalt oder Beton (einschl. Fundament-/Bodenplatten) | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | ⊕ | - | ⊕ |
| | 10 | Unterbau bis 1 m mit kulturf. B. | + | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| | 11 | Damm gemäss Bild 1 | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - |
| | 12 | Damm gemäss Bild 2 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + |
| | 13 | Damm gemäss Bild 3 | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - |
| | 14 | Lärmschutzwall mit kulturf. B. | A | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 15 | Lärmschutzwall gem. Bild 4 oder 5 | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | |

Auszug aus Zeichenerklärung und Erläuterungen zu den Anlagen des Gem. Rderl. MUNLV/MWMEV v. 09.10.2001, Anhang

+ Zugelassen

– Nicht zugelassen

A (betr. Spalte 1):

Zugelassen auf Porengrundwasserleitern und wenig wasserdurchlässigen Kluftgrundwasserleitern (entsprechend Erläuterungen zu Spalte 2).

B (betr. Spalte 3):

Zugelassen auf folgenden paläozoischen Karstgrundwasserleitern:

Devonische Massenkalk

| | |
|--|---|
| Wülfrather Massenkalk | von Velbert bis Wülfrath |
| Massenkalkzug Heiligenhaus | Heiligenhaus |
| Wuppertaler Massenkalk | von Mettmann über Wuppertal bis Schwelm |
| Attendorn-Eisper Doppelmulde (Massenkalk) | Attendorn, Finnentrop, Lennestadt |
| Warsteiner Massenkalk | Warstein, Suttrop, Kallenhardt |
| Briloner Massenkalk | zwischen Altenbüren, Brilon, Alme, Bleiwäsche und Madfeld |
| Remscheid-Altenaer Sattel (Massenkalk) | zwischen Hagen und Hönnetal (Hagen, Hohenlimburg, Lethmathe, Iserlohn, Hemer, Volkringhausen, Balve, Garbeck, Höveringhausen) |
| Sötenicher Mulde (Dolomit) | Sötenich, Marmagen, Urft, Nöthen, Arloff |
| Blankenheimer Mulde (Massenkalk und Dolomit) | Kronenburg, Dahlem, Schmidtheim, Blankenheim, Tondorf, Buir |
| Dollendorfer Mulde (Massenkalk) | von Landesgrenze über Ripsdorf, Lommersdorf bis Landesgrenze |
| Kalkzüge Aachen-Stolberg (Kohlenkalk) | Aachen bis Haaren/Landesgrenze, Kornelimünster, Stolberg, Hastenrath |

C (betr. Spalte 5 und 6):

Zugelassen auf Porengrundwasserleitern und wenig wasserdurchlässigen Kluftgrundwasserleitern (entsprechend Erläuterungen zu Spalte 2) im Abstand von mindestens 1 km zur Fassungsanlage.

D (betr. Lfd. Nr. 8):

Zugelassen wie in den lfd. Nrn. 1, 4, 5, 6 ausgeführt.

E (betr. Waschberge WB I und WB II):

Zugelassen bei einem Verdichtungsgrad des eingebauten Materials von $D_{Pr} \geq 98 \%$

F (betr. Waschberge WB I):

Zugelassen bei einem Verdichtungsgrad des eingebauten Materials von $D_{Pr} \geq 100 \%$

G (betr. Steinkohlenflugasche, SFA):

Zugelassen unter folgenden Voraussetzungen:

Wasserdurchlässigkeit $k_f \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s (Laborwert an gemäß DIN 18127 hergestellten Probekörpern und Versuchsdurchführung in Anlehnung an DIN 18130) im Rahmen der Eignungsuntersuchung und der Güteüberwachung.

Nachweis gilt beim Einbau als erbracht, wenn die im Baufeld gemäß DIN 18125 T. 2 ermittelte Trockendichte mindestens so groß ist wie die Trockendichte im Labor bei einem Wasserdurchlässigkeitsbeiwert von $k_f \leq 1 \times 10^{-8}$ m/s

H (betr. Lfd. Nr. 2):

Verdichtungsgrad der ToB $\geq 103 \%$. Gefälle (Quer- oder Längsgefälle) der Pflasterdecke oder des Plattenbelages $\geq 3,5 \%$, Fugenbreite ≤ 5 mm.

K (betr. Lfd. Nr. 7):

Zugelassen außerhalb von Wohngebieten

L (betr. Lfd. Nr. 11, 12, 13 und 15):

Bautechnisch nicht erforderlich

O (= Kreis, betr. Spalten 5, 6, 7):

Während der Bauphase darf die offene Fläche folgende Werte nicht überschreiten

| | | |
|---|------------|----------------------|
| WSG III B/HSG IV | (Spalte 5) | 5.000 m ² |
| WSG III A/HSG III | (Spalte 6) | 2.000 m ² |
| Bereiche zum Schutz der Gewässer nach Landesplanungsrecht | (Spalte 7) | 2.000 m ² |





Ergebnistabelle zum Projekt Nr.: 1609012
Wasserwirtschaftliche Merkmale gem. den Technischen Regeln der LAGA, Abschnitt II. 1.4

| | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------|
| Bezeichnung der Probe: | Beton - RC 0/45 mm | Entnahmedatum: | 05.09.16 |
| Anlagenstandort: | Im Karrenberg, Dortmund | | |

| Feststoffanalysen | | Analysen- ergebnis | Zuordnungswerte gemäß Tabelle II. 1.4 - 5 * | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| Arsen | mg/kg | 6,36 | 20 | 30 | 50 | 150 |
| Blei | mg/kg | 12,0 | 100 | 200 | 300 | 1.000 |
| Cadmium | mg/kg | 0,15 | 0,6 | 1 | 3 | 10 |
| Chrom (gesamt) | mg/kg | 42,8 | 50 | 100 | 200 | 600 |
| Kupfer | mg/kg | 14,7 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Nickel | mg/kg | 37,6 | 40 | 100 | 200 | 600 |
| Quecksilber | mg/kg | < 0,2 | 0,3 | 1 | 3 | 10 |
| Zink | mg/kg | 78,3 | 120 | 300 | 500 | 1500 |
| Kohlenwasserstoffe H 18 | mg/kg | 232 | 100 | 300 ¹⁾ | 500 ¹⁾ | 1.000 ¹⁾ |
| Σ PAK nach EPA | mg/kg | 1,09 | 1 | 5 (20) ²⁾ | 15 (50) ²⁾ | 75 (100) ²⁾ |
| EOX | mg/kg | < 1 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Σ PCB (Congenere n. DIN 51527) | mg/kg | < 0,020 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | 1 |

| Eluatanalysen | | Analysen- ergebnis | Zuordnungswerte gemäß Tabelle II. 1.4 - 6 * | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------|---|-------|-------|-------|
| | | | Z 0 | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2 |
| pH - Wert | | 11,5 | 7,0 - 12,5 | | | |
| elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 1.089 | 500 | 1.500 | 2.500 | 3.000 |
| Chlorid | mg/l | 11,9 | 10 | 20 | 40 | 150 |
| Sulfat | mg/l | 51,6 | 50 | 150 | 300 | 600 |
| Arsen | µg/l | < 10 | 10 | 10 | 40 | 50 |
| Blei | µg/l | < 20 | 20 | 40 | 100 | 100 |
| Cadmium | µg/l | < 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Chrom (gesamt) | µg/l | < 10 | 15 | 30 | 75 | 100 |
| Kupfer | µg/l | 11,9 | 50 | 50 | 150 | 200 |
| Nickel | µg/l | 22,6 | 40 | 50 | 100 | 100 |
| Quecksilber | µg/l | < 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 |
| Zink | µg/l | < 100 | 100 | 100 | 300 | 400 |
| Phenolindex | µg/l | < 5 | < 10 | 10 | 50 | 100 |

* Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen, Technische Regeln LAGA (Bauschutt)

¹⁾ Überschreitungen die auf Asphaltanteile zurückgehen, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

²⁾ Im Einzelfall kann bis zu den in Klammern genannten Werten abgewichen werden.

Beurteilung:

Das durch die untersuchte Probe repräsentierte Material ist in die Verwertungsklasse Z 1.1 einzustufen.